

17節 オイルステイン塗り (OS)

18. 17. 1 適用範囲

この節は、木部のオイルステイン塗りに適用する。

18. 17. 2 オイルステイン塗り

オイルステイン塗りは、表18. 17. 1による。

表18. 17. 1 オイルステイン塗り				
工 程		塗 料 そ の 他	製 品 名	塗付け量 (kg/m ²)
素地ごしらえ		汚れ、付着物を除去する。		—
1	1 回 目 塗 り	オイルステイン	ソルコロ	0.03
2	ふ き 取 り	全面白木綿布片でふき取る		—
3	2 回 目 塗 り	オイルステイン	ソルコロ	0.03
4	ふ き 取 り	全面白木綿布片でふき取る		—

【関西ペイント代表製品】

工程	規格 番号	規格名称・種類	製品名 ホルム放散等級	溶剤 区分	TVOC	トルエン	キシレン	鉛	コスト指数
2・4	—	オイルステイン	ソルコロ 内装制限有り	弱溶剤	90.0%	配合 せず	47.0%	配合 せず	100

*1:TVOC(%):塗料配合中に含有する沸点250℃以下の揮発性有機化合物の総量を記載しています。

*2:配合量の数値は白の数値を記載しています。調色品については、色相により若干異なります。

トルエン・キシレン・鉛を配合していない塗料においても、原材料等の不純物質として極微量検出される場合があります。

尚、配合量の数値は、現在の原料情報に基づいたものであり、実際の測定結果ではありません。

*3:コスト指数は標準仕様内に記載されている標準塗料のkg単価を100として指数化したものです。