

塗 装 仕 様 書

F☆☆☆☆認定塗料工程

平成 15 年 7 月 7 日

水性ウレタン 体育館等フローアー塗装 (仕様書No.S-008)

色調品番		塗面仕上げ	水性ウレタン塗料仕上げ	光沢度	艶有、半艶消、全艶消
材料名		塗装方法	刷毛塗り、専用モップ 等	塗料メーカー	大谷塗料(株)
塗装品	屋内フローアー、体育館、教室 他			塗装条件	温度 20℃ 湿度 70%

	工程名	使用塗料名	配合比	塗布量 g/m ²	回数	塗装機	乾燥	研磨
1	素地調整	#180～240ペーパー (旧塗膜は除去して下さい。)						
2	下塗	SW ソワードフローアー (艶有)	原液	80～100	1	刷毛 専用モップ 他	4 時間 以上	#80 ～#180 ペーパー
3	中塗	SW ソワードフローアー (艶有)	原液	80～100	1～3	刷毛 専用モップ 他	16 時間 以上	#240 ～#320 ペーパー
4	上塗	SW ソワードフローアー (艶有、半艶消、全艶消)	原液	80～100	1	刷毛 専用モップ 他	16 時間 以上	
5								
6								

(備 考)

塗布量、乾燥時間は材種、天候 (気温・湿度) により異なります。

SWは、セーフティワルツの略称です。

高級木工塗料専門技術メーカー



大谷塗料株式会社



ISO9001
ISO14001

■お問い合わせは

本社・工場 〒537-0021 大阪市東成区東中本3丁目1番18号 電話06 (6976) 0251 (代) FAX.06 (6971) 4901

東京支店 03 (3853) 1237 03 (3853) 1239 名古屋支店 052 (793) 4713 052 (793) 9654

福山支店 084 (955) 2249 084 (955) 2955 九州支店 0944 (33) 1470 0944 (33) 1554

熊本工場 0964 (22) 4745 0964 (22) 4746 URL <http://www.otanipaint.com/>