

塗 装 仕 様 書

F ☆☆☆☆認定塗料工程

平成 15 年 7 月 7 日

室内環境対応型UC塗装 二液UC (仕様書No.S-011B)

色調品番		塗面仕上げ	二液ウレタン仕上げ	光沢度	艶有(高光沢)
材料名		塗装方法	刷毛塗り、吹き付け	塗料メーカー	大谷塗料(株)
塗装品	屋内住建材、家具、他			塗装条件	温度 20℃ 湿度 70%

	工程名	使用塗料名	配合比	塗布量 g/m ²	回数	塗装機	乾燥	研磨
1	素地調整	#180～240ペーパー (旧塗膜は除去して下さい。)						
2	素地着色 (目止着色)	SW ジャストリーカラー SW 拭き取り用シンナー (SW ジャストリーフィラーHG)	10 10～	30～50	1	刷毛 ローラー 拭取 他	2 時間 以上	なし
3	下・中塗	SW インテリアクラフト 中塗 A液 SW インテリアクラフト 中塗 B液 SW ポリウレタンシンナー	100 100 0～40	90～100	1～3	刷毛 吹付 他	3 時間 以上	#320 ペーパー
4	研磨	#320～400ペーパー						
5	上塗	SW ウレボンクリアーハイグロス A液 SW ウレボンクリアーハイグロス B液 SW ポリウレタンシンナー	100 50 30～45	70～90	1～2	刷毛 吹付 他	1 晩	
6								

(備 考)

塗布量、乾燥時間は材種、天候（気温・湿度）により異なります。

SWは、セーフティワルツの略称です。

高級木工塗料専門技術メーカー



大谷塗料株式会社



ISO9001
ISO14001

■お問い合わせは

本社・工場 〒537-0021 大阪市東成区東中本3丁目1番18号 電話06(6976)0251(代) FAX.06(6971)4901

東京支店 03(3853)1237 03(3853)1239 名古屋支店 052(793)4713 052(793)9654

福山支店 084(955)2249 084(955)2955 九州支店 0944(33)1470 0944(33)1554

熊本工場 0964(22)4745 0964(22)4746 URL <http://www.otanipaint.com/>