

塗 装 仕 様 書

F☆☆☆☆認定塗料工程

平成 15 年 7 月 7 日

屋内水性環境対応型C L白木塗装 (仕様書No.S-012)

色調品番		塗面仕上げ	水性アクリルウレタン塗料仕上げ	光沢度	艶有、全艶消
材料名		塗装方法	刷毛塗り、ローラー、吹き付け	塗料メーカー	大谷塗料(株)
塗装品	屋内住建材、家具、他			塗装条件	温度 20℃ 湿度 70%

	工程名	使用塗料名	配合比	塗布量 g/m ²	回数	塗装機	乾燥	研磨
1	素地調整	#180～240ペーパー (旧塗膜は除去して下さい。)						
2	下・中塗	SW ソワード白木用 (艶有)	原液	80～100	1～3	刷毛 ローラー 吹付 他	2 時間 以上	#240 ～#320 ペーパー
3	上塗	SW ソワード白木用 (艶有、全艶消)	原液	80～100	1	刷毛 ローラー 吹付 他	4 時間 以上	
4								
5								
6								

(備 考)

塗布量、乾燥時間は材種、天候 (気温・湿度) により異なります。

SWは、セーフティワルツの略称です。

高級木工塗料専門技術メーカー



大谷塗料株式会社



ISO9001
ISO14001

■お問い合わせは

本社・工場 〒537-0021 大阪市東成区東中本3丁目1番18号 電話06(6976)0251(代)FAX.06(6971)4901

東京支店 03(3853)1237 03(3853)1239 名古屋支店 052(793)4713 052(793)9654

福山支店 084(955)2249 084(955)2955 九州支店 0944(33)1470 0944(33)1554

熊本工場 0964(22)4745 0964(22)4746 URL <http://www.otanipaint.com/>